



PRESTO STOP est un produit minéral qui permet d'assécher, d'assainir et de durcir les murs dégradés par l'humidité avant recouvrement par peintures et papiers peints.

1. DOMAINES D'UTILISATION

PRESTO STOP est spécialement adapté pour :

- Durcisseur de fond.
- Murs d'habitation, façades, pignons, murs d'enceinte, de jardin.
- Convient sur briques, pierres naturelles ou reconstituées, ciment, béton, crépi hydraulique, terre cuite, plâtre.
- Ne pas utiliser sur une surface peinte ni sur matériaux non absorbants (métaux, verre, plastique), ...

2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, dépoussiérés, compacts et exempts de toutes parties non adhérentes.

Brosser à l'aide d'une brosse métallique, gratter et/ou dépoussiérer le support.

Dégraisser les surfaces et nettoyer soigneusement **LESSIVE M**.

Il est primordial de trouver la cause du problème lié à une humidité trop importante ou à un ressellement prononcé d'eau sur un mur (fuites dues à des gouttières percées, mauvais positionnement des drains...).

Application :

Traitement de l'humidité ascensionnelle par pulvérisation avant travaux:

Sur support friable et poreux (effet minéralisateur) ou pour stopper l'humidité en surface.

Le support sera le moins humide possible.

Appliquer au pulvérisateur en plusieurs couches jusqu'à refus du support (4 heures entre chaque couche).

La cristallisation sera obtenue totalement après 3 à 6 mois.

L'application d'un enduit se fera immédiatement après la dernière couche en utilisant une colle d'accrochage du type **ACCRO LATEX**.

Il est recommandé d'ajouter un hydrofugeant de masse à l'enduit.

Une barbe blanche (sodium), caractéristique de l'assèchement, va apparaître.

Brosser régulièrement ces efflorescences jusqu'à l'assèchement complet du mur.

L'assèchement complet du mur est obtenu entre 6 et 12 mois (en moyenne 1 mois pour 5 cm d'épaisseur).

Les travaux de finition pourront être entrepris à la suite de cela.

Traitement de surface anti-poussière :

Humidifier au préalable les supports.

Diluer **PRESTO STOP** 1L + 1L d'eau.

Pulvériser sans excès sur la surface à traiter à raison de 5m²/L en 2 couches.

Mise en service à partir de 48 heures.

3. CARACTERES GENERAUX

- Augmente la durée de vie des matériaux.
- Non filmogène.
- Laisse respirer le matériau – perméable à la vapeur d'eau.
- Ralentit la formation de micro-organisme (mousses, lichens, algues).
- Recouvrable par des peintures (dépend de la qualité de la peinture, faire un test avant application).
- Sans solvant, inodore.
- Pénètre à l'intérieur des matériaux sans former de film en surface ni modifier l'aspect d'origine.

4. PRECAUTIONS

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.bricopresto.com
- Protéger tous les matériels ne devant pas entrer en contact avec le produit ou ses vapeurs (aciers inoxydables, cuivre et ses alliages, aluminium et ses alliages, zinc et leurs alliages, chrome et ses alliages et les matériaux sensibles bois, le verre ainsi que les surfaces peintes etc...) ainsi que les végétaux.

5. CONDITIONNEMENTS

Flacon de 1L

Jerrycan de 5L et de 20L